











## COMPOSICIÓN

Sincron laminados CPL, espesor 0,5 mm.

## APLICACIONES RECOMENDADAS

Componentes para mobiliario y decoración.

### Propiedades físico-mecánicas

Propiedad	Resultado	Norma
 Resistencia al desgaste	> 350 ciclos	EN 438-2
 Absorción de agua	< 13%	EN 438-2
 Hinchamiento	< 15%	EN 438-2
 Resistencia al calor (180 °C)	OK	EN 438-2
 Cambio dimensional longitudinal	< 0.5%	EN 438-2
 Cambio dimensional transversal	< 0.9%	EN 438-2
 Resistencia al impacto por bola pequeño diámetro	> 20 N	EN 438-2
 Resistencia al rayado	> 2 N	EN 438-2
 Resistencia al manchado	OK	EN 438-2
 Resistencia del color a la luz (escala azul)	Min 6	EN 438-2

## RECOMENDACIONES DE USO


## Almacenamiento y limpieza

10°C  
40°C

Temperatura de almacenamiento recomendada: 10°C - 40°C

30%  
70%

Humedad de almacenamiento recomendada: 30% - 70%



No exponer a la luz directa del sol ni otras fuentes de calor.



Limpiar con un paño suave utilizando agua con un poco de jabón.



No utilizar limpiadores que contengan alcoholes, disolventes ni componentes abrasivos.