











## COMPOSICIÓN

Laminado Sincron espesor 0,7 mm.

## APLICACIONES RECOMENDADAS

Sincron Laminates ofrece laminados a juego de la gama Sincron, con el mismo acabado para aplicación en mobiliario y decoración de interior.

### Propiedades físico-mecánicas

Propiedad	Resultado	Norma
 Resistencia al manchado	Clase 5	EN 14323
 Resistencia a líquidos fríos	Clase 5	EN 14323
 Resistencia al agrietado	Clase 5	EN 14323
 Variación del color a la luz	Azul: >6 Gris: 5	EN 14323
 Resistencia al calor seco	Clase 5	EN 12722
 Resistencia al calor húmedo	Clase 5	EN 12721
 Resistencia al rayado (punta diamante radio 0,09 mm)	> 2 N	EN 438-2
 Resistencia a la abrasión	Clase 3A	EN 14323
 Resistencia al vapor de agua	Clase 5	EN 14323
 Resistencia al impacto	140 cm	EN 14323

RECOMENDACIONES DE USO

**Almacenamiento y limpieza**




10°C  
40°C

Temperatura de almacenamiento recomendada: 10°C - 40°C



30%  
70%

Humedad de almacenamiento recomendada: 30% - 70%



No exponer a la luz directa del sol ni otras fuentes de calor.



Limpiar con un paño suave utilizando agua con un poco de jabón.



No utilizar limpiadores que contengan alcoholes, disolventes ni componentes abrasivos.

**Notas**

Las condiciones de evaluación de defectos y estándar de calidad aplicables son las definidas en la ficha técnica del tablero Synchron (consultar ficha correspondiente).