














COMPOSICIÓN

Laminado lacado Zenit espesor 0,7 mm.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Zenit Laminates ofrece laminados a juego de la gama Zenit, con el mismo acabado para aplicación en mobiliario y decoración de interior.

Propiedades físico-mecánicas

Propiedad	Resultado	Norma
 Resistencia al manchado	Clase 5	EN 14323
 Resistencia superficial a líquidos fríos	Clase 5	EN 14323
 Adhesión del recubrimiento por corte cruzado	Grado 1	ISO 2409
 Resistencia al agrietado	Clase 5	EN 14323
 Variación del color a la luz	Escala azul: >6 Escala gris: 5	EN 14323
 Resistencia al calor seco	Clase 5	EN 12722
 Resistencia al calor húmedo	Clase 5	EN 12721
 Resistencia al rayado (punta diamante radio 0,09 mm)	3,5 ± 1 N	EN 438-2
 Resistencia a la abrasión	Clase 4	EN 14323
 Resistencia al vapor de agua	Clase 5	EN 14323
 Resistencia al impacto	200 cm	EN 14323
 Diferencia de color máxima entre lotes	$\Delta E \leq 0,70$	CIELab D65/10°
 Brillo (60°)	4 ± 1 GU	ISO 2813

RECOMENDACIONES DE USO

Almacenamiento y limpieza**10°C
40°C**


Temperatura de almacenamiento recomendada: 10°C - 40°C

**30%
70%**

Humedad de almacenamiento recomendada: 30% - 70%

**12 meses**
^

Los laminados deben consumirse en los 12 meses posteriores a la entrega para evitar que el adhesivo del film protector pueda producir problemas de residuos o exceso de adhesión.



No exponer a la luz directa del sol ni otras fuentes de calor.



Limpiar con un paño suave utilizando agua con un poco de jabón.



No utilizar limpiadores que contengan alcoholes, disolventes ni componentes abrasivos.

Notas

Las condiciones de evaluación de defectos y estándar de calidad aplicables son las definidas en la ficha técnica del tablero Zenit (consultar ficha correspondiente).