

COMPOSITION

Syncron stratifié CPL de 0,5 mm d'épaisseur.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Composants pour l'ameublement et la décoration.

Physical and mechanical properties

Propriété	CPL STRATIFIÉ	Norme
 Résistance à l'usure	> 350 cycles	EN 438-2
 Absorption d'eau	< 13%	EN 438-2
 Gonflement	< 15%	EN 438-2
 Résistance à la chaleur (180 °C)	OK	EN 438-2
 Longueur du changement dimensionnel	< 0.5%	EN 438-2
 Largeur de changement dimensionnel	< 0.9%	EN 438-2
 Résistance aux chocs par chute de balle	> 20 N	EN 438-2
 Résistance aux rayures	> 2 N	EN 438-2
 Résistance aux taches	OK	EN 438-2
 Variation de la couleur à la lumière	Min 6	EN 438-2

CONSEIL D'UTILISATION


Stockage et conservation

10°C
40°C

Température de stockage recommandée : 10°C - 40°C

30%
70%

Humidité de stockage recommandée : 30 % - 70 %.



Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.



Nettoyer avec un chiffon doux et de l'eau légèrement savonneuse. Ne pas utiliser de nettoyeurs contenant des alcools, des solvants ou des composants abrasifs.

