











## COMPOSITION

Stratifié Syncron d'une épaisseur de 0,7 mm.

## APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Syncron Laminates propose des stratifiés assortis de la gamme Syncron, avec la même finition, pour des applications dans l'ameublement et la décoration intérieure.


### Propriétés physico-mécaniques

Propriété	SYNCRON LAMINATE	Norme
 Résistance aux taches	Classe 5	EN 14323
 Résistance de surface aux liquides froids	Classe 5	EN 14323
 Résistance à la fissuration	Classe 5	EN 14323
 Variation de la couleur à la lumière	Nuance bleue: >6 Nuance grise: 5	EN 14323
 Résistance à la chaleur sèche 100 °C	Classe 5	EN 12722
 Résistance à la chaleur humide 85 °C	Classe 5	EN 12721
 Résistance aux rayures	> 2 N	EN 438-2
 Résistance à l'abrasion	Classe 3A	EN 14323
 Résistance à la vapeur d'eau	Classe 5	EN 14323
 Résistance aux chocs par chute de balle	140 cm	EN 14323

---

**CONSEIL D'UTILISATION**


---

**Stockage et conservation****10°C  
40°C**

Température de stockage recommandée : 10°C - 40°C

**30%  
70%**

Humidité de stockage recommandée : 30 % - 70 %.



Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.



Nettoyer avec un chiffon doux et de l'eau légèrement savonneuse. Ne pas utiliser de nettoyeurs contenant des alcools, des solvants ou des composants abrasifs.



---

**Remarques**

Les conditions d'évaluation des défauts et les normes de qualité applicables sont celles définies dans la norme Synchron (voir la fiche technique correspondante).

---