











COMPOSITION

Stratifié Syncron d'une épaisseur de 0,9 ± 0,1 mm


APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Syncron Laminates propose des stratifiés assortis de la gamme Syncron, avec la même finition, pour des applications dans l'ameublement et la décoration intérieure.

Propriétés physico-mécaniques

Propriété	SYNCRON STRATIFIÉ	Norme
 Résistance aux taches	Classe 5	EN 14323
 Résistance de surface aux liquides froids	Classe 5	EN 14323
 Résistance à la fissuration	Classe 5	EN 14323
 Variation de la couleur à la lumière	Nuance bleue: 8 Nuance grise: 5	EN 14323
 Résistance à la chaleur sèche 100 °C	Classe 5	EN 12722
 Résistance à la chaleur humide 85 °C	Classe 5	EN 12721
 Résistance aux rayures	3 ± 1 N	EN 14323
 Résistance à l'abrasion	Classe 1	EN 14323
 Résistance à la vapeur d'eau	Classe 5	EN 14323
 Résistance aux chocs par chute de balle	140 cm	EN 14323


CONSEIL D'UTILISATION

Stockage et conservation**10°C
40°C**

Température de stockage recommandée : 10°C - 40°C

**30%
70%**

Humidité de stockage recommandée : 30 % - 70 %.



Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.



Nettoyer avec un chiffon doux et de l'eau légèrement savonneuse. Ne pas utiliser de nettoyeurs contenant des alcools, des solvants ou des composants abrasifs.



Remarques

Les conditions d'évaluation des défauts et les normes de qualité applicables sont celles définies dans la norme Synchron (voir la fiche technique correspondante).
