














COMPOSITION

Stratifié laqué de 0,7 mm d'épaisseur.


APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Zenit Laminates propose des stratifiés assortis de la gamme Zenit, avec la même finition pour des applications dans l'ameublement et la décoration intérieure.

Physical & mechanical properties

Propriété	ZENIT LAMINATES	Norme
 Résistance aux taches	Classe 5	EN 14323
 Résistance de surface aux liquides froids	Classe 5	EN 14323
 Adhérence du revêtement pour coupe croisée	Niveau 1	ISO 2409
 Résistance à la fissuration	Classe 5	EN 14323
 Variation de la couleur à la lumière	Nuance bleue: >6 Nuance grise: 5	EN 14323
 Résistance à la chaleur sèche 100 °C	Classe 5	EN 12722
 Résistance à la chaleur humide 85 °C	Classe 5	EN 12721
 Résistance aux rayures	3,5 ± 1 N	EN 438-2
 Résistance à l'abrasion	Classe 4	EN 14323
 Résistance à la vapeur d'eau	Classe 5	EN 14323
 Résistance aux chocs par chute de balle	200 cm	EN 14323
 Différence de couleur maximale entre les lots	$\Delta E \leq 0,70$	CIELab D65/10°
 Luminosité (60°)	4 ± 1 GU	ISO 2813

CONSEIL D'UTILISATION

Stockage et conservation**10°C
40°C**


Température de stockage recommandée : 10°C - 40°C

**30%
70%**

Humidité de stockage recommandée : 30 % - 70 %.

**12 months**
^

Les laminés doivent être utilisés dans les 12 mois suivant la livraison afin d'éviter que l'adhésif du film protecteur ne cause des problèmes de résidus ou d'adhésion excessive.



Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources de chaleur.



Nettoyer avec un chiffon doux et de l'eau légèrement savonneuse. Ne pas utiliser de nettoyeurs contenant des alcools, des solvants ou des composants abrasifs.

Remarques

Les conditions d'évaluation des défauts et les normes de qualité applicables sont celles définies dans la norme Zenit (voir la fiche technique correspondante).
